

Nanten[®] PU-30, PINTAMAALI

TUOTETYYPPI Kaksi komponenttinen polyuretaanipohjainen puolihimmeä pintamaali.

KÄYTTÖALUE Puu-, puukuitulevy- ja vaneripintojen maalaukseen. Käytetään mm. ikkunoiden ja kalusteiden pintakäsittelyyn. Täyttävä ja nopeasti kuivuva. Hyvä sään- ja kulutuksen kestävyys. Soveltuu sisä- ja ulkotilarasituksiin.

TEKNISET TIEDOT

SEKOITUSSUHDE Lakka 3 tilavuusosaa
Kovetin 1 tilavuusosa

KUIVA-AINEPITOISUUS n. 73 paino -%.

TIHEYS Maali 1,5 kg/l.
Kovetin 1,04 kg/l

LEVITYSMENETELMÄ Hajoitustusilmaruisku, korkeapaineruisku, valukone, telakone.

KÄYTTÖAIKA (23°C) 6 h.

| KUIVUMISAJAT (110 - 120 g/m ²) | 23°C | 50°C |
|--|--------|--------|
| Pölykuiva | 30 min | |
| Hientakuiva | 2 h | 45 min |
| Käsittelykuiva | 3 h | 1 h |

Pinoamislämpötilan tulee olla alle 35°C.

VÄRISÄVY Perussävy valkoinen. Saatavissa useita sävyjä.

KIILTO Puolihimmeä (20 - 30 % / 60°, SFS 3632).

OHENTAMINEN JA TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS Nanten PU-Ohennin.

VARASTOINTI + 5...+25 °C, varastointiaika 6 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.

KÄYTTÖOHJE Pinnan on oltava kuiva ja puhdas hiontapölystä, liasta, rasvasta, vahasta, yms. tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.

LAKKAUS

Esisekoita hartsiosa huolellisesti omassa astiassaan. Yhdistä komponentit oikeassa suhteessa toisiinsa ja sekoita seosta koneellisesti noin 2 minuuttia. Lisää tarvittava määrä ohenninta käyttöviskositeetin saamiseksi. Käyttöviskositeetti (DIN 4) suosituksia eri levitysmenetelmille:

| | |
|----------------------|-----------|
| Hajotustusilmaruisku | 20 - 25 s |
| Korkeapaineruisku | 25 - 35 s |
| Valukone | 35 - 45 s |
| Telakone | 40 - 60 s |

Pintakäsittelylaitteiston asetuksiin vaikuttavat mm. pinnan esikäsittely, haluttu pinnan ulkonäkö (esim. peittävyys ja tummuus), linjaston nopeus ja kuivausmenetelmä. Oikeat laitteiston säädöt haetaan aina kohdekohtaisesti koeajoilla.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjt puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

KÄYTTÖVALMIS SEOS
SISÄLTÄÄ:

Ksyleenia ja polyisosyanaattia.

PALO- JA RÄJÄHDYSVAARAT

Syttyvää. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

TERVEYSVAARAT

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SUOJAUTUMINEN

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessapahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). Huolehdi tilan hyvästä tuuletuksesta.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS



Haitallinen
Hälsoskadlig

LAKKA: UN 1263 MAALI TAI MAALIEN KALTAISET AINEET (Sisältää: Ksyleeniä)
3, II, VAK

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.